

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ELEKTRON

ARTIKELCODE: 39YR

TOEPASSING

Insulating oil

SPECIFICATIES

IEC 60296 ed 4 (2012)

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	CLEAR
Density at 20°C	ASTM D4052	g/ml	0,830
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	11,2
Breakdown voltageEx Work	IEC 60156	kV	55
ACIDITY NUMBER	ASTM D 974	mg KOH/g	0,008
DDF at 90°C	IEC 60247	--	

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

02/2016