

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ELEKTRON

PRODUKTCODE: 39YR

ANWENDUNG

Isolieröl

SPEZIFIZIERUNGEN

IEC 60296 ed 4 (2012)

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	CLEAR
Density at 20°C	ASTM D4052	g/ml	0,830
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	11,2
Breakdown voltageEx Work	IEC 60156	kV	55
SÄUREZAHL	ASTM D 974	mg KOH/g	0,008
DDF at 90°C	IEC 60247	--	

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

02/2016